

**产品出厂检测报告**

|  |           |          |              |
|--|-----------|----------|--------------|
| 类别：布基胶带  |           | 型号：D617  |              |
| 胶带组成   | 离型剂       | 基材:PE、纱布 | 胶黏剂：热熔胶      |
| 性能指标：  |           |          |              |
| 指标   | 单位        | 标准       | 检测标准         |
| 总厚度  | μm        | 170±5%   | GB/7125-1999 |
| 初粘性（滚球法）   | 钢球号       | ≥12      | GB/4852-2002 |
| 180°剥离强度（对不锈钢板）  | N/IN      | ≥14      | GB/2792-1998 |
| 拉伸强度   | N/IN      | ≥50      | GB/7753-1987 |
| 耐温   | 60℃2H 不溢胶 | 60       | GB/2792-1998 |
| 特性：柔软但具有强拉力，贴附力强，粘贴后不起翘，耐低温性能强，冬天不失粘,夏天不渗胶，胶带贴复在基材表面具有一定的抗水性   |           |          |              |
| 用途：适用于管道，地毯拼接，防水，重物捆扎等。  |           |          |              |
| 颜色：银灰、黑、彩色   |           |          |              |
| 运输及储存：<br>● 半产品搬运、储存时应保质竖放，并避免出现挤压胶面现象<br>● 产品应保持原包装并储存在阴凉干燥的环境下，避免阳光照射，冷冻或高温<br>● 在温度 20℃-30℃，湿度 50%-70% 条件下，保质期为 12 个月 |           |          |              |
| 使用注意事项：被粘表面应清洁、干燥、无油脂或其他污染，勿将布基胶带放置与高温，或者太阳的地方爆晒或者放置于水中  |           |          |              |
| 其他：符合欧盟 RoHS 指令要求  |           |          |              |
| 备注：本产品的性能指标是根据国家检测的结果，在实际使用过程中，因使用环境、基材、方法等不同，产品所表现出的实际性能也会出现各种差异，请务必在使用合格后再做大批量使用。                                      |           |          |              |
| 编制：陈日照   | 审核：许金章    | 批准：刘忠建   |              |
| 发行日期：2017-03-31  |           | 版本：QM-JS |              |